

ÜRÜN KODU	TİSAFORM M UNR K04 R010
ÜRÜN AÇIKLAMASI	POM, %3,5 ELASTOMER KATKILI, SİYAH

FİZİKSEL	ÖZELLİKLER	TEST ŞARTLARI	STANDART	BİRİM	DEĞER
	YOĞUNLUK	-	ISO 1183	g/cm ³	1.40-1.42
	KALIP ÇEKMESESİ	PARALEL/NORMAL	ISO 294-4	%	1.5/2.0
	NEM	-	ISO 15512	%	-
	ERİME AKIŞKANLIK İNDEKSİ	190°C/2,16kg	ISO 1133	g/10dk	8-11

MEKANİK	ÖZELLİKLER	TEST ŞARTLARI	STANDART	BİRİM	DEĞER
	ÇEKME MUKAVEMETİ	+23°C	ISO 527-2	MPa	-
	KOPMA MUKAVEMETİ	+23°C	ISO 527-2	MPa	45-55
	KOPMADAKİ UZAMA	+23°C	ISO 527-2	%	-
	ELASTİKİYET MODÜLÜ	+23°C	ISO 527-2	MPa	2000-2500
	İZOD ÇENTİKLİ DARBE MUKAVEMETİ	+23°C	ISO 180/A	kJ/m ²	10-13
	İZOD ÇENTİKLİ DARBE MUKAVEMETİ	-30°C	ISO 180/A	kJ/m ²	-
	İZOD ÇENTİKSİZ DARBE MUKAVEMETİ	+23°C	ISO 180/U	kJ/m ²	-
	İZOD ÇENTİKSİZ DARBE MUKAVEMETİ	-30°C	ISO 180/U	kJ/m ²	-

İSİSAL	ÖZELLİKLER	TEST ŞARTLARI	STANDART	BİRİM	DEĞER
	VİKAT YUMUŞAMA SICAKLIĞI	50 N	ISO 306	°C	-
	İSİYLA DEFORMASYON SICAKLIĞI	0,45 MPa	ISO 75	°C	85-90
	İSİYLA DEFORMASYON SICAKLIĞI	1,80 MPa	ISO 75	°C	-
ERİME NOKTASI	10 K/min	ISO 11357	°C	165-170	

ÜRÜN KODU	TİSAFORM M UNR K04 R010
ÜRÜN AÇIKLAMASI	POM, %3,5 ELASTOMER KATKILI, SİYAH

ELEKTRİKSEL&YANMAZLIK	ÖZELLİKLER	TEST ŞARTLARI	STANDART	BİRİM	DEĞER
	YANMAZLIK SINIFI	0,75 mm	UL 94	-	HB
	YANMAZLIK SINIFI	1,6 mm	UL 94	-	HB
	KIZGIN TEL ALEVLENEBİLİRLİK	2 mm	IEC 60695	°C	-
	KIZGIN TEL TUTUŞABİLİRLİK	2 mm	IEC 60695	°C	-
	CTI-YÜZEYSEL KAÇAK MUKAYESE İNDİSİ	Çözelti A	ISO 60112	Volt	-
	HACİMSEL YALITKANLIK	-	IEC 60093	Ohm.cm	1E+14
	YÜZEYSEL YALITKANLIK	-	IEC 60093	Ohm	1E+16

ENJEKSİYON İŞLEME	ÖZELLİKLERİ	BİRİM	DEĞER
	ÖN KURUTMA SICAKLIĞI	°C	80
	ÖN KURUTMA SÜRESİ	Saat	1-2
	ERİME SICAKLIĞI	°C	210-230
	ENJEKSİYON NOZUL SICAKLIĞI	°C	230
	ARKA BÖLGE SICAKLIĞI	°C	200-240
	ORTA BÖLGE SICAKLIĞI	°C	200-240
	ÖN BÖLGE SICAKLIĞI	°C	150-180
	KALIP SICAKLIĞI	°C	40-70
	TUTMA BASINCI	MPa	80-100

Çizelgedeki bilgiler kuru numunelerden elde edilmiştir.

Yukarıdaki tablolarda verilen değerler ortalama değerlerdir ve her bir ürün için bazı değişiklikler oluşabilir. Üretimde kullanılan süreç şartlarına, kalıp dizaynına, pigment ve diğer modifikasyon katkılarına bağlı olarak değerler değişebilir. Bu ürün, başka katkı malzemeleriyle kullanıldığı takdirde burada verilen bilgi geçerliliğini yitirecektir. Daha fazla teknik bilgi için lütfen listedeki numaraları arayınız. Güvenlik bilgi formu (MSDS) için ürünlerimizi işlemeye çalışmadan önce lütfen müşteri ilişkileri departmanımızı arayınız.